



RYVALURES CUSTOM BAIT TUNING

Uživatelský manuál a návod k použití tekutých barev do plastizolu

Vysoce koncentrované tekuté pigmenty RyvaLures jsou navrženy speciálně pro domácí výrobu a tuning měkkých rybářských nástrah. Barvy jsou postaveny na bázi tepelně stabilního plastifikátoru a žáruvzdorných pigmentů, které odolávají vysokým teplotám, nemění odstín, mají extrémní krycí schopnost a neovlivňují výslednou tuhost ani chod hotové gumy.

Návod k použití – barvení za tepla krok za krokem:

1. Důkladné protřepání (Klíčový krok)

Vzhledem k extrémní koncentraci mikromletých pigmentů dochází při stání lahvičky k jejich přirozenému usazování na dně. Před každým použitím lahvičku intenzivně protřepávejte po dobu 30 až 60 sekund, aby se barva uvnitř dokonale promísila a homogenizovala.

2. Rozpálení čirého plastizolu

Čistou kutilskou směs (transparentní plastizol) nejprve zahřejte standardním způsobem (v mikrovlnné troubě nebo v kelímku na kutilské plotýnce) na teplotu 160 °C až 180 °C. Směs během ohřevu občas promíchejte. Plastizol musí kompletně zgelovatět, zprůsvitnět a zkapalnět na optimální, hladkou tekutou konzistenci připravenou k odlévání.

3. Dávkování barvy do horké směsi

Opatrně vyjměte horkou tekutou směs z mikrovlnky nebo sundejte z plotýnky. Pomocí kapátka v lahvičce začněte po kapkách přidávat koncentrát přímo do horkého tekutého plastizolu.

- Transparentní (průsvitný) odstín: 1 až 5 kapek na 100 ml horkého plastizolu.
- Sytý (neprůhledný) odstín: 10 až 30 kapek (cca 1–2 ml) na 100 ml horkého plastizolu.

4. Promíchání a lití

Hned po nakapání barvy horkou směs kutilským míchadlem důkladně a plynule promíchejte. Pigmenty se v horké kapalině bleskově rozpustí a vytvoří dokonale jednolitý odstín. Po promíchání ihned odlévejte barvený plastizol do vašich forem.

 Praktické kutilské triky pro tuning:

- Míchání vlastních barev: Všechny barevné odstíny řady RyvaLures jsou v horkém plastizolu mezi sebou plně mísitelné. Můžete si tak mícháním různých kapek vytvářet své vlastní, naprosto originální barevné varianty a kombinace.
 - Fixace glitrů: Pokud chcete do nástrahy přidávat žáruvzdorné glitry, přisypte je do horké směsi až po kompletním vmíchání tekuté barvy, těsně před samotným litím do forem.
-

 DŮLEŽITÁ TECHNICKÁ UPOZORNĚNÍ:

- Pozor na přehřátí: Přestože jsou pigmenty žáruvzdorné do 200 °C, dlouhodobé vystavení horké směsi extrémnímu žáru může způsobit připálení samotného plastizolu. To se projeví nevratnou změnou odstínu (zejména bílá, perleťová a fluo barva začnou při spálení plastizolu hnědnout).
 - Zásady skladování: Lahvičky s barvami skladujte na suchém a stinném místě při teplotách +10 °C až +30 °C. Chraňte před mrazem. Fluorescenční (UV) odstíny nenechávejte v dílně dlouhodobě na přímém slunečním světle, aby v lahvičce neztrácely svou svítivost. Uchovávejte mimo dosah dětí!
-